

MACHO MÁQUINA MT | CANAL RETO

MACHO CANAL RECTO
Macho para máquina em XPM e cobertura V (TiCN). Indicado para aços endurecidos (42 ~ 52 HRC).
Macho para máquina em XPM y recubrimiento V (TiCN). Indicado para aceros templados (42 ~ 52 HRC).

Rosca Métrica Grossa Rosca Métrica Gruesa


1080/M V-XPM-HT DIN 13. ISO 724/965.1



● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

EDP	D	P	A	B	C	F	Nº. de Canais	Tipo	Estoque Stock
89913868	M 3	0,5	46	19	3,5	2,7	4	2,5	1 C
89914468	M 4	0,7	52	21	4,5	3,4	4	3,3	1 C
89914968	M 5	0,8	60	24	6	4,9	4	4,2	1 C
89915568	M 6	1	62	29	6	4,9	5	5	1 C

- Velocidade de Corte (Vc) consultar página 234.
- Fluido de Corte consultar página 240.
- Tolerância de pré-furo, consultar página 242.
- Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.
- ● - Itens em estoque.
- C - Itens com estoque sob consulta.



IMPORTADO

Unid.:mm

EDP	D	P	A	B	C	F	Nº. de Canais	Tipo	Estoque Stock
89916168	M 8	1,25	70	22	6	4,9	5	6,8	2 C
89916968	M 10	1,5	75	24	7	5,5	5	8,5	2 C
89917968	M 12	1,75	82	29	9	7	5	10,3	2 C

- Velocidad de Corte (Vc) consultar página 234.
- Fluido de Corte consultar página 240.
- Tolerancia del agujero previo, consultar página 242.
- Itens fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.
- ● - Itens en stock.
- C - Itens con stock bajo consulta.

P						H			M	K		N							S		-		
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Açero Bajo Carbono	Açero Medio Carbono	Açero Alto Carbono	Açero Aleado	Açero Herramienta	Açero Fundido	Aceros Templados			Açero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plastico Termocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	35 ~45 HRC	45 ~52 HRC	52 ~62 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
-	-	-	-	-	-	-	1~3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																							